

**SCHEMA TECNICA-COMMERCIALE**

Commercial - Technical Data Sheet

ARTICOLO / Article:**3D GARZATO****Composizione** / Composition:**90% POLYAMIDE
10% ELASTANE****Maglie** / Courses: 13 / cm**Colonne** / Wales: 18 / cm**Peso** / Weight (+/- 5%): 195 g/m²**Altezza totale** / Total Width (+/- 3 cm): 145 cm**Peso** / Weight (+/- 5%): 283 g/m lin**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**

Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width: max -5%
lunghezza / length: max -9%**Stabilità Dimensionale - Vapore**

Dimensional Stability – Steam

altezza / width: max -3%
lunghezza / length: max -5%**Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)**

Stretch to Dynamometer (+/- 10%)

Zwick - load 1,5 kg - strip test

Size of the tested sample: 100mm x 50mm

altezza / width: 110% (min 99% - max 121%)
lunghezza / length: 40% (min 36% - max 44%)**Modulo 40%** / modulus 40%**altezza** / width: 75 - 145 g
lunghezza / length: 980 - 1820 g**Resistenza al Pilling** / Resistance to Pilling

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto / on fabric: 4/5**su lana** / on wool: 2/3**Simboli di manutenzione** / Care labelling codes:**Note** / Notes :**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**Tessuto con trattamento superficiale. L'aspetto potrebbe subire leggere variazioni.**
As this fabric is surface treated, the look could be subject to slight variations.**Resistenza al Pilling ISO 12945-2: valore su lana non migliorabile; dovuto alla struttura in rilievo.**
Resistance to Pilling ISO 12945-2: value on wool cannot be improved due to the structure.**Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.**
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.**Annulla e sostituisce la precedente di Giugno 2023**
This data sheet replaces the previous one of June 2023