

**SCHEMA TECNICA-COMMERCIALE**

Commercial - Technical Data Sheet

**ARTICOLO** / Article:**OLYMPIC X STAMPA****Composizione** / Composition:**83% POLYESTER**  
**17% ELASTANE****Maglie** / Courses: 36 / cm**Colonne** / Wales: 24 / cm**Peso** / Weight (+/- 5%): 195 g/m<sup>2</sup>**Altezza totale** / Total Width (+/- 3 cm): 160 cm**Peso** / Weight (+/- 5%): 312 g/m lin**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**

Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

**altezza** / width: max -3%**lunghezza** / length: max -3%**Stabilità Dimensionale - Vapore**

Dimensional Stability - Steam

**altezza** / width: max -2%**lunghezza** / length: max -2%**Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)**

Stretch to Dynamometer (+/- 10%)

Zwick - load 1,5 kg - strip test

Size of the tested sample: 100mm x 50mm

**altezza** / width: 105% (min 95% - max 116%)**lunghezza** / length: 65% (min 59% - max 72%)**Modulo 40%** / modulus 40%**altezza** / width: 195 - 370 g**lunghezza** / length: 370 - 680 g**Resistenza al Pilling** / Resistance to Pilling

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

**su tessuto** / on fabric: 4/5**su lana** / on wool: 3/4**Simboli di manutenzione** / Care labelling codes:**Note** / Notes :**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWINGIl produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.  
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.**Annula e sostituisce la precedente di Giugno 2023**

This data sheet replaces the previous one of June 2023