

**SCHEMA TECNICA-COMMERCIALE**

Commercial - Technical Data Sheet

**ARTICOLO** / Article:**RENEW BUBBLE PL X STAMPA****Composizione** / Composition:**90% RECYCLED POLYESTER  
10% ELASTANE****Maglie** / Courses: 21 / cm**Colonne** / Wales: 25 / cm**Peso** / Weight (+/- 5%): 120 g/m<sup>2</sup>**Altezza totale** / Total Width (+/- 3 cm): 160 cm**Peso** / Weight (+/- 5%): 192 g/m lin**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**

Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

**altezza** / width: max -5%  
**lunghezza** / length: max -5%**Stabilità Dimensionale - Vapore**

Dimensional Stability – Steam

**altezza** / width: max -3%  
**lunghezza** / length: max -3%**Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)**

Stretch to Dynamometer (+/- 10%)

Zwick - load 1,5 kg - strip test

Size of the tested sample: 100mm x 50mm

**altezza** / width: 105% (min 95% - max 116%)  
**lunghezza** / length: 50% (min 45% - max 55%)**Modulo 40%** / modulus 40%**altezza** / width: 70 - 135 g  
**lunghezza** / length: 350 - 650 g**Resistenza al Pilling** / Resistance to Pilling

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

**su tessuto** / on fabric: 4**su lana** / on wool: 2/3**Simboli di manutenzione** / Care labelling codes:**Note** / Notes :**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**  
WE RECOMMEND TESTING EACH DYE BATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**Resistenza al Pilling ISO 12945-2: valore su lana non migliorabile; dovuto alla struttura in rilievo.**  
Resistance to Pilling ISO 12945-2: value on wool cannot be improved due to the structure.**Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.**  
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.**Annula e sostituisce la precedente di Giugno 2023**  
This data sheet replaces the previous one of June 2023