

**SCHEDA TECNICA-PROVVISORIA**

Provisional - Technical Data Sheet

ARTICOLO / Article:**PREMIUM MOTION****Composizione** / Composition:**75% POLYAMIDE**
25% ELASTANE**Maglie** / Courses: 34 / cm**Colonne** / Wales: 24 / cm**Peso** / Weight (+/- 10%): 215 g/m²**Altezza totale** / Total Width (+/- 3 cm): 150 cm**Peso** / Weight (+/- 10%): 322 g/m lin**Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C**

Dimensional Stability - Washing 40° C

BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width: max -5%**lunghezza** / length: max -5%**Stabilità Dimensionale - Vapore**

Dimensional Stability – Steam

altezza / width: max -3%**lunghezza** / length: max -3%**Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)**


Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

Zwick - load 1,5 kg - strip test

Size of the tested sample: 100mm x 50mm

altezza / width: 195% (min 166% - max 224%)**lunghezza** / length: 95% (min 81% - max 109%)**Modulo 40%** / modulus 40%**altezza** / width: 85 - 155 g**lunghezza** / length: 210 - 390 g**Resistenza al Pilling** / Resistance to Pilling

NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto / on fabric: 4/5**su lana** / on wool: 2/3**Simboli di manutenzione** / Care labelling codes:     **Note** / Notes :**RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO**
WE RECOMMEND TESTING EACH DYEBATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING**Tessuto con trattamento superficiale. L'aspetto potrebbe subire leggere variazioni.**
As this fabric is surface treated, the look could be subject to slight variations.**Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.**
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.**Questa scheda è da considerarsi provvisoria in quanto i valori tecnici indicati potrebbero subire delle variazioni.**
This data sheet has to be considered provisional since the technical data could change